20M2/CUBETA A DOS MANOS



IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS VERDE Y ROJO Propiedades y parametros **Interiores y Exteriores** 1.17 - 1.25 Densidad. G / ml 35 - 40 Solidos por volumen 46 - 51 Solidos por peso 192 **ELONGACION** *VOC TEORICO (G/L)* 25 G/L *370* TENSION (PSI) Viscosidad, Unid. krebs al momento de envasado 120 - 135 **Propiedades Opticas** TIPO **ACRILICA** ROJO TERRACOTA Y VERDE Colores **MATE** Acabado NO INFLAMABLE

DATOS DE APLICACION

Rendimiento, m2/L Este calculo no incluye perdidas por variacioes de mezclado, e irregulares y poresas de la superficie

Inflamabilidad

• PREPARACION DE SUPERFICIE: Preparar la superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto.

Este calculo no incluye perdidas por variacioes de espesor,

- Resane con SELLADOR 5X1 LA BALANZA O RESINA NATURAL LA BALANZA antes de aplicar el producto SI su superficie presenta fisuras o grietas.
- En losas nuevas se recomienda dejar que cure 30 días después de haber construido la losa. Esto con el fin de que no aparezcan fisuras y rompa el impermeabilizante.
- Evite pintar en las últimas horas del día si detecta roció o mayor condensación o en pronóstico de lluvias. Evite que se congele



FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS VERDE Y ROJO

DILUCIÓN Y MEZCLADO

• INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Se recomienda mezclar bien antes de aplicarse y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE RECOMIENDA DIRECTA SIN DILUCION PARA EVITAR PERDIDAS DE PROPIEDADES EN EL PRODUCTO.

METODO DE APLICACION.

• Superficies porosas sin impermeabilizante:

Capa de encaje (OPCIONAL): Diluya con agua en proporción de lo que vaya a aplicar de un 5 a 10% y apliqué una capa delgada. Deje secar al menos 1 hora.

Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por cada 2 m2 en un solo sentido.

Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado. Deje secar 2 horas entre mano y mano.

• Renovación de impermeabilizaciones acrílicas o (mantenimiento):

Limpie la superficie eliminando partículas sueltas o mal adheridas.

Resane las fisuras o grietas qué presente la impermeabilización.

Aplique sobre la superficie la primera mano y 2 horas después, la segunda mano en sentido cruzado.

• Renovación de impermeabilizaciones obsoletos (viejos, en mal estado):

La recomendación más acertada a base de años de experiencia es; levantar la capa antigua, extraerla lo más que se pueda, limpiar y secar la superficie y aplicar el proceso a continuación.

Capa de encaje (OPCIONAL): Diluya con agua en proporción de lo que vaya a aplicar de un 5 a 10% y apliqué una capa delgada. Deje secar al menos 1 hora.

Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por 2 m2 en un solo sentido.

Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado. Deje secar 2 horas entre mano y mano.

RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS SIN PLOMO DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES MEXICANAS



FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS VERDE Y ROJO

EQUIPO DE APLICACION

EQUIPO DE APLICACIÓN PRECAUCIONES AL APLICAR

• CEPILLO DE CERDA.

Para el color Rojo Terracota y Verde se recomienda usar un equipo

Airless marca Graco Ultra Max 695, boquilla 31, 33, 35 o 37 a presión entre 2000 a 2200 psia (se recomienda realizar pruebas previas de acorde al estado del equipo o recomendaciones del

• BROCHA. fabricant

• Aplique si la temperatura del aire y superficie a pintar se encuentran

• RODILLO DE FELPA. entre los 10 y los 40º C.

• **EQUIPO AIRLEES.**Evite pintar en las últimas horas del día si detecta roció o mayor condensación o en pronostico de lluvias. Evite que se congele

NOTAS DE USO

- LIMPIEZA DEL EQUIPO: El equipo debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón. El equipo metálico es recomendable limpiarlo con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.
- ALMACENAMIENTO: Manténgase en su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Use el producto preferentemente antes de 24 meses.

RECOMENDACIONES

- Es recomendable dar tratamiento a las superficies, donde existan puntos críticos como son: grietas, fisuras, chaflanes, etc.
- Recomendamos también agravar una capa de sellador o resina pura LA BALANZA.
- No exponer a productos químicos corrosivos.
- Este producto no está diseñado para trabajar en inmersión en agua, por lo que no se puede usar en piletas, depósitos de agua o lugares en donde retenga la misma.



FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS VERDE Y ROJO

PRESENTACION DEL ENVASE

GALON 4LT CUBETA 19LT TAMBOR 200LT

TIEMPO DE SECADO Y CURADO

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto primera mano 20 minutos
- Entre mano y mano: 2 horas

A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa.

 El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del substrato.

TIEMPO DE CURADO

Curado Total 8 días.

AVISO LEGAL Y LIMITACION DEL PRODUCTO.

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores y características del producto.

Esta informacion solo sirve como guia para el consumidor.

Cualquier alteracion a las indicaciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el consumidor decide emplear el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado, asumira todo el riesgo y responsabilidad. En cuestiones especialesen la que el consumidor sea una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de producto LA BALANZA.

LA BALANZA.

La información, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con e la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pinturas LA BALANZA no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información.
PINTURAS LA BALANZA NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE
IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O
INDIRECTO. Los procesos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto
defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la
reclamación en cuestión.