



La Balanza®

FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS BLANCO	
<u>Propiedades y parametros</u>	Interiores y Exteriores
<i>Densidad. G / ml</i>	1.21 - 1.26
<i>Solidos por volumen</i>	35 - 40
<i>Solidos por peso</i>	45 - 55
ELONGACION	191
VOC TEORICO (G/L)	25 G/L
TENSION (PSI)	370
<i>Viscosidad, Unid. krebs al momento de envasado</i>	120 - 135
REFLECTANCIA SOLAR	75
<u>Propiedades Ópticas</u>	
Colores	ROJO TERRACOTA Y VERDE
Acabado Y TIPO	MATE,,ACRILICA
Inflamabilidad	NO INFLAMABLE
Rendimiento, m2 /L	Este calculo no incluye perdidas por variaciones de espesor, mezclado, e irregulares y poresas de la superficie 20M2/CUBETA A DOS MANOS
DATOS DE APLICACION	
• PREPARACION DE SUPERFICIE: Preparar la superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto. • Resane con SELLADOR 5X1 LA BALANZA O RESINA NATURAL LA BALANZA antes de aplicar el producto SI su superficie presenta fisuras o grietas. • En losas nuevas se recomienda dejar que cure 30 días después de haber construido la losa. Esto con el fin de que no aparezcan fisuras y rompa el impermeabilizante. • Evite pintar en las últimas horas del día si detecta rocío o mayor condensación o en pronóstico de lluvias. Evite que se congele	



La Balanza®

FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS BLANCO

DILUCIÓN Y MEZCLADO

- **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Se recomienda mezclar bien antes de aplicarse y ocasionalmente durante su uso.

- **DILUCIÓN**

LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE RECOMIENDA DIRECTA SIN DILUCION PARA EVITAR PERDIDAS DE PROPIEDADES EN EL PRODUCTO.

METODO DE APLICACION.

- **Superficies porosas sin impermeabilizante:**

Capa de encaje (OPCIONAL): Diluya con agua en proporción de lo que vaya a aplicar de un 5 a 10% y aplique una capa delgada. Deje secar al menos 1 hora.

Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por cada 2 m2 en un solo sentido.

Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado. Deje secar 2 horas entre mano y mano.

- **Renovación de impermeabilizaciones acrílicas o (mantenimiento):**

Limpie la superficie eliminando partículas sueltas o mal adheridas.

Resane las fisuras o grietas que presente la impermeabilización.

Aplique sobre la superficie la primera mano y 2 horas después, la segunda mano en sentido cruzado.

- **Renovación de impermeabilizaciones obsoletos (viejos, en mal estado):**

La recomendación más acertada a base de años de experiencia es; levantar la capa antigua, extraerla lo más que se pueda, limpiar y secar la superficie y aplicar el proceso a continuación.

Capa de encaje (OPCIONAL): Diluya con agua en proporción de lo que vaya a aplicar de un 5 a 10% y aplique una capa delgada. Deje secar al menos 1 hora.

Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por 2 m2 en un solo sentido.

Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado. Deje secar 2 horas entre mano y mano.

RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS SIN PLOMO DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES MEXICANAS



La Balanza®

FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS BLANCO	
EQUIPO DE APLICACION	
EQUIPO DE APLICACIÓN	PRECAUCIONES AL APLICAR
• CEPILLO DE CERDA. • CEPILLO DE IXTLE. • BROCHA. • RODILLO DE FELPA. • EQUIPO AIRLEES.	<i>Para el color blanco se recomienda usar un equipo Airless marca Graco Ultra Max 695, boquilla 51 o 53 a presión entre 3200 a 3400 psia (ser recomienda realizar pruebas previas de acorde al estado del equipo o recomendaciones del fabricante)</i> • <i>Aplique si la temperatura del aire y superficie a pintar se encuentran entre los 10 y los 40º C.</i> <i>Evite pintar en las últimas horas del día si detecta rocío o mayor condensación o en pronóstico de lluvias. Evite que se congele</i>
NOTAS DE USO	
• LIMPIEZA DEL EQUIPO: El equipo debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón. El equipo metálico es recomendable limpiarlo con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión. • ALMACENAMIENTO: Manténgase en su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Use el producto preferentemente antes de 24 meses.	
RECOMENDACIONES	
• Es recomendable dar tratamiento a las superficies, donde existan puntos críticos como son: grietas, fisuras, chaflanes, etc. • Recomendamos también agravar una capa de sellador o resina pura LA BALANZA. • No exponer a productos químicos corrosivos. • Este producto no está diseñado para trabajar en inmersión en agua, por lo que no se puede usar en piletas, depósitos de agua o lugares en donde retenga la misma.	



La Balanza®

FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS BLANCO

PRESENTACION DEL ENVASE

GALON 4LT

CUBETA 19LT

TAMBOR 200LT

TIEMPO DE SECADO Y CURADO

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto primera mano 20 minutos
 - Entre mano y mano: 2 horas
- A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa.
- El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.

TIEMPO DE CURADO

- Curado Total 8 días.

AVISO LEGAL Y LIMITACION DEL PRODUCTO.

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores y características del producto.

Esta informacion solo sirve como guia para el consumidor.

Cualquier alteracion a las indicaciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el consumidor decide emplear el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado, asumira todo el riesgo y responsabilidad. En cuestiones especiales en la que el consumidor sea una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de producto LA BALANZA.

LA BALANZA.

La información, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con e la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pinturas LA BALANZA no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información.

PINTURAS LA BALANZA NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los procesos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión.